ЕК 3000

ПЛИТОЧНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Тонкослойная клеевая смесь с повышенными эксплуатационными свойствами для работы внутри и снаружи зданий в сложных условиях эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначена для работ со сложными основаниями при укладке керамических, стеновых и напольных плиток а также плит из натурального камня на оштукатуренные стены, бетонные, газобетонные, кирпичные, гипсокартонные, гипсоволокнистые поверхности, сухие или влажные, выполненные из керамических материалов, в том числе на керамическую плитку. Устойчива в местах, подверженных изменениям температур (фасады, балконы, террасы, теплые полы). Клей является строительным раствором широкого применения, для выравнивания поверхностей (слоем до 5 мм), а также для укладки плитки в бассейнах. Применим для приклеивания изоляционных материалов (минераловатные плиты, пенополистирол и т. п.) и в качестве кладочного раствора.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Высокая прочность, водостойкость и атмосферостойкость
Увеличенное время корректировки плитки (15 мин)
Прекрасная клейкость к основаниям, в т.ч. сложным
Широкий спектр облицовочных материалов
Устойчивый к сползанию
Экономичный расход

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Сильно неровные поверхности рекомендуется выравнивать штукатурными смесями ЕК-ТТ50, ЕК-ТТ80. Основание может быть сухим или влажным. Температура основания и окружающей среды во время использования смеси должна быть в диапазоне от + 5С до +25С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Сухая смесь ЕК-3000 смешивается с чистой холодной водой из расчета 5,7-6 литров воды на один мешок (25кг). Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или механически до получения однородной консистенции раствора. Дать полученной смеси постоять 5 минут, затем снова перемешать. Готовый раствор можно применять в течение 3-4 часов при периодическом помешивании.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ
На подготовленное основание клеевой раствор наносится при помощи зубчатого шпателя желательно в одном направлении. Так как раствор сохраняет свои клеевые свойства в течение 10 - 30 мин. (в зависимости от основания), то наносить раствор сразу на очень большую поверхность не рекомендуется. После нанесения раствора плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течение 15 мин. после укладки положение плитки можно корректировать. Покрытие пола можно использовать не ранее, чем через 24 часа после укладки плиток, окончательное затвердевание происходит через 3 дня. Плитки перед приклеиванием не намачиваются Инструмент очищается водой сразу после использования.

Внимание! Продукт содержит цемент, который имеет щелочную реакцию с водой, при работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
Поставляется в мешках по 5 и 25 кг. Срок хранения в неповрежденной упаковке в сухом помещении - 12 месяцев с даты выпуска. Поврежденные мешки использовать в первую очередь. Дата выпуска указана на нижней части мешка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время жизни раствора после смешивания с водой	4 часа
Открытое время среднее,	20 минут
Толщина слоя: минимальная	1 мм
максимальная	5 мм
Максимальная фракция	0,5мм
Время корректировки плитки, не менее	15 минут
Контактная поверхность, не менее	90%
Прочность на сжатие, не менее	24,2 МПа
Прочность сцепления с бетоном, не менее	1,2 МПа
Морозостойкость, не менее	25 циклов

ЕК CHEMICAL

Упаковки 25 кг достаточно для оклейки до 12 кв.м. поверхности