

ЕК F100

ЕК F200

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСШИВКИ ДЛЯ ШВОВ ПЛИТОЧНЫХ ОБЛИЦОВОК

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

Затирки для швов керамической плитки на стенах и полах в сухих, влажных и мокрых помещениях

ПРИМЕНЕНИЕ

Затирки для швов (фуговочные смеси) ЕК-F100, ЕК-F200 предназначены для заполнения швов керамической плитки на стенах и полах в сухих, влажных и мокрых помещениях. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений, а также в бассейнах. Материал позволяет заполнять швы шириной от 2 до 15 мм.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Универсальность - для узких и широких швов
Высокая прочность
Хорошо сопротивляются загрязнению, легко очищаются
Не царапают поверхность плитки
Безусадочные
Водостойкие
Морозостойкие
Разнообразие цветов

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание под плитками и раствор, которым крепились плитки, должны быть прочными и сухими. Рекомендуются плиточный клей ЕК-2000 и ЕК-3000. Расшивку начинать по истечении времени, указанного в инструкции материала, крепящего плитку. Температура основания не должна быть ниже + 10°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухая смесь ЕК-F100, F200 смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,7 литров воды на один мешок (2кг.) смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или механически до получения однородной массы без комков. Подождать 3-5 минут, снова перемешать. После этого затирка готова к применению в течение 2-х часов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Поверхность плиток очистить влажной губкой. Работы следует производить при температуре не ниже + 10°С. Затирка наносится на плитку диагональными движениями резинового шпателя, а затем уплотняется в швах до полного их заполнения, излишки удаляются. После начала схватывания расшитые плитки протереть пористой губкой, часто ополаскиваемой в воде. Высохший на плитках налет удалить мягкой сухой тканью. Смесь для затирки швов набирает максимальную прочность, окончательный цвет и водоотталкивающие свойства только через 1,5 суток. До окончания этого срока не рекомендуется интенсивно намачивать затертый шов и чистить его щеткой или чистящими (моющими) средствами. Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления затирки.

Внимание! Продукт содержит цемент, который имеет щелочную реакцию с водой, при работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 2 кг и 5 кг (для F100). Срок хранения в неповрежденной упаковке в сухом помещении - 12 месяцев от даты выпуска. Дата выпуска указана на нижней части мешка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет F100:	белый, серый
Цвет F200:	желтый, зеленый коричневый, оранжевый голубой, черный
Время жизни раствора после смешивания с водой	2 часа
Ширина заполняемого шва: минимальная	2 мм.
средняя	4 мм.
максимальная	15 мм.
Максимальная фракция	0,2 мм.
Расход при среднем слое 4 мм:	2 кг на 7-10 кв. м. поверхности плитки (зависит от размеров плитки)



ЕК CHEMICAL

Упаковки 2 кг достаточно для затирки швов до 5 кв.м плиточной облицовки