EK K200

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШПАТЛЕВКА НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БЕЛАЯ

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШПАТЛЕВКА

Улучшенная. Универсальная белая шпатлевка на основе природного гипса для окончательного выравнивания стен и потолков внутри зданий

ПРИМЕНЕНИЕ
EK-K200 шпатлевка на гипсовой основе. Готовый раствор обладает увеличенным временем жизни, благодаря чему позволяет выполнять большие объемы работ без дополнительного приготовления новых порций смеси. Предназначена для выравнивания стен и потолков из бетона, пенобетона, кирпича, штукатурок, гипсокартона, дерева, ДВП, в сухих помещениях перед покраской, оклейкой обоями внутри зданий.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Высокая адгезия (улучшено)
Высокая прочность (улучшено);
Пластичная
Увеличенное время жизни готовой смеси
Экономичный расход
Безусадочная

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, воска, остатков неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать составом EK-G100 (разбавленным водой) или EK-G200. Температура раствора и основания не должна быть ниже + 10* С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Сухая смесь EK-K200 смешивается с чистой холодной водой из расчета 9 литров воды на один мешок (25кг.) смеси (по объему в соотношении 1 часть воды на 2,6 части сухой смеси). Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5-10 минут и снова перемешать. После этого шпатлевка готова к применению в течение 1,5-2 часов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ
Шпатлевка наносится на основу гладким стальным двуручным шпателем. Для выравнивания небольших участков применяется шпатель шириной 30 см. Допустимая толщина одного слоя при полном выравнивании не более 2 мм, при частичном выравнивании не более 5 мм. Большую толщину можно получить, нанося шпатлевку в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 24 часов. Излишки удаляются и могут использоваться. После высыхания (но не ранее чем через сутки) поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги.
Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения в неповрежденной упаковке в сухом помещении - 6 месяцев с даты выпуска. Поврежденные мешки использовать в первую очередь. Дата выпуска указана на нижней части мешка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	белый
Время жизни раствора после смешивания с водой	1,5-2 часа
Время высыхания приблизительно	24 часа (зависит от толщины слоя, температуры, влажности и вентиляции)
Толщина слоя: минимальная	0,5 мм.
средняя	1 мм.
максимальная	5 мм.
Максимальная фракция	0,2мм.
Прочность сцепления с бетоном, не менее	0,75 МПа
Водоудерживающая способность	99,8%
Расход при выравнивании слоем 1 мм:	0,96 кг на 1 кв. м.

EK CHEMICAL

Упаковки 25 кг достаточно для выравнивания до 40 кв. м поверхности