EK K300

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БЕЛАЯ

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШПАТЛЕВКА

Улучшенная. Универсальная белая шпатлевка на основе природного гипса для окончательного выравнивания стен и потолков внутри зданий, а также для заделки швов ГКЛ с применением «серпянки»

ПРИМЕНЕНИЕ

EK-K300 шпатлевка на гипсовой основе. Предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков из бетона, пенобетона, кирпича, штукатурок, гипсокартона, дерева, ДВП, в сухих помещениях перед покраской, оклейкой обоями внутри зданий. Шпатлевка EK-K300 пригодна также для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием армирующей ленты (серпянки) и в качестве ремонтного раствора для быстрого устранения небольших сколов, трещин поверхности.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Высокая адгезия (улучшено)
Высокая прочность (улучшено)
Пластичная
Возможность нанесения слоя до 15 мм
Экономичный расход
Безусадочная

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, воска, остатков неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать составом EK-G100 (разбавленным водой) или EK-G200. Температура раствора и основания не должна быть ниже + 10* С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухая смесь EK-K300 смешивается с чистой холодной водой из расчета 8-8,5 литров воды на один мешок (25кг.) смеси (по объему в соотношении 1 часть воды на 2,8 части сухой смеси). Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5 минут и снова перемешать. После этого шпатлевка готова к применению в течение 40-50 минут.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Шпатлевка наносится на основу гладким стальным двуручным шпателем. Для выравнивания небольших участков применяется шпатель шириной 30 см. Допустимая толщина одного слоя при полном выравнивании не более 3 мм, при частичном выравнивании не более 15 мм. Большую толщину можно получить, нанося шпатлевку в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 10-15 часов (зависит от слоя нанесения, температуры и влажности). Излишки удаляются и могут использоваться. После высыхания (но не ранее чем через сутки) поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги.
Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения в неповрежденной упаковке в сухом помещении - - 6 месяцев с даты выпуска. Поврежденные мешки использовать в первую очередь. Дата выпуска указана на нижней части мешка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	белый
Время жизни раствора после смешивания с водой	40-50 минут
Время высыхания	12-20 часов (зависит от толщины слоя, температуры, влажности и вентиляции)
Толщина слоя: минимальная	0,5 мм.
средняя	1 мм.
максимальная	15 мм.
Максимальная фракция	0,2мм.
Прочность сцепления с бетоном	1,2 МПа
Водоудерживающая способность	99,9%
Расход при выравнивании слоем 1 мм:	0,9 кг на 1 кв. м.
Расход при заделке швов ГКЛ с армирующей лентой:	0,25 кг на 1 кв.м.

EK CHEMICAL

Упаковки 25 кг достаточно для выравнивания до 55 кв. м поверхности