EK TT50

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ С ЛЕГКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ

Универсальная сухая штукатурная смесь с легким наполнителем на основе цемента для оштукатуривания вручную фасадов, а также стен и потолков внутри зданий в любых помещениях

ПРИМЕНЕНИЕ
Штукатурная смесь EK-TT50 предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, кирпича, гипсокартона, цементных и гипсовых штукатурок, пенополистирола внутри и снаружи зданий. Применяется для подготовки поверхности под окончательное шпатлевание, окраску, оклейку обоями и облицовку плиткой.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Высокая адгезия
Высокая прочность
Легкое перемешивание раствора
Быстротвердеющая (сокращает сроки проведения работ до 2-3 часов)
Возможность создания фактурной поверхности рельефным валиком

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, воска, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать составом EK-G100 или EK-G200. Температура основания не должна быть ниже + 5*С во время нанесения и в течение последующих двух суток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Сухая смесь EK-TT50 смешивается с чистой холодной водой из расчета 7-7,5 литров воды на один мешок (30кг.) смеси (по объему в соотношении 1часть воды на 2,6 части сухой смеси). Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или механически до получения однородной массы без комков. После этого штукатурка готова к применению в течение 1 часа.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ
Штукатурка наносится на основу при помощи стального инструмента (полутерка, кельмы, шпателя, терки, мастерка) набрасыванием либо намазыванием движениями «снизу вверх», начиная с низа стены. Нанесенный раствор разравнивается при помощи правила. Минимальная толщина одного слоя должна быть не менее 3 мм, максимальная 30 мм. Штукатурка начинает затвердевать через 1,5-2 часа после нанесения, поэтому после начала схватывания поверхность слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлическим полутерком или шпателем. Если Вы не успели произвести заглаживание в рекомендуемый срок, необходимо при достижении первичной прочности штукатурки (не ранее чем через сутки) затворить водой небольшое количество сухой смеси EK-TT50 и произвести заглаживание новым раствором. При необходимости нанести более толстый слой, необходимо это сделать в несколько заходов, при этом на поверхности предыдущего слоя рекомендуется сделать насечку штукатурным гребнем или зубчатым шпателем и, после его полного затвердевания (но не ранее, чем через 1-2 суток) и нанести следующий слой штукатурки. Дальнейшие работы с полученной поверхностью производить не ранее, чем: снаружи зданий 1-2 суток; внутри помещений 1,5-2 суток. Время высыхания зависит от основания, слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды.
Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.

Внимание! Продукт содержит цемент, который имеет щелочную реакцию с водой, при работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
Поставляется в мешках по 30 кг. Срок хранения в неповрежденной упаковке в сухом помещении - 12 месяцев с даты выпуска. Дата выпуска указана на нижней части мешка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	серый
Время жизни раствора после смешивания с водой	1 час
Толщина слоя: минимальная	3 мм.
средняя	10 мм.
максимальная	30 мм.
Максимальная фракция	1,2мм.
Прочность на отрыв с бетоном, не менее	0,4 МПа
Водоудерживающая способность	99,9%
Расход при среднем слое 10 мм:	30 кг на 2,7-3 кв. м. поверхности

EK CHEMICAL

Упаковки 30кг достаточно для оштукатуривания до 10 кв. м. поверхности