



Общество с ограниченной ответственностью

«Алит Строй Сервис»

р/с 40702810600001001708 в ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»,

к/с 301018100000000742, БИК 044030742

тел. 316-85-40

196084 СПб, ул. Смоленская д. 9,

ИНН 7810203280

ЦЕМБЕКС Т3

Самонивелирный промышленный пол на базе цемента с металлическим наполнителем

ЦЕМБЕКС Т3 является специально подобранный самонивелирной смесью, которая содержит цементы, кремневые агрегаты, наполнители на основе нержавеющих металлических сплавов, добавки и присадки. Он предназначен для укладки и реконструкции необычно стойких поверхностей полов. После смешения с водой ЦЕМБЕКС Т3 образует самонивелирующую шпаклевочную массу с высокой текучестью, способную транспорта насосом. Простой способ выполнения вместе с быстрым нарастанием прочности позволяют создать комплектный пол в короткий срок. После отвердения и уплотнения создает ЦЕМБЕКС Т3 привлекательную, стойкую и долговечную поверхность, подходящую для производственных помещений, складов, гаражей, универсалов и т.п.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- ☒ быстрое и простое применение
- ☒ возможность наступать после 3-4 часов
- ☒ полная нагрузка до 7 дней
- ☒ самонивелирная способность
- ☒ наполнитель на основе нержавеющих металлических сплавов
- ☒ повышенная стойкость к истиранию

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетон основной плиты должен быть механически очищен от свободных частиц, грязи, масел, жиров и других нападений.

Минимальная прочность основания на простое растяжение (отрыв), которое требует применение указанного материала, составляет 1,5 МПа. Швы, крупные углубления и другие повреждения следует поправить. Активные швы расширения следует после завершения работы возобновить, т.е. снова прорезать и заполнить подходящим материалом для расшивки швов.

На сухое, очищенное основание валиком или кистью наносят пенетрационное средство ПРАЙМЕР ЦБ1 разбавленное водой в соотношении 1 : 3, которое должно высохнуть. В случае оснований с большой всасываемостью рекомендуются два слоя, первый с разбавлением 1 : 5, второй 1 : 3.

ПРИМЕНЕНИЕ

ЦЕМБЕКС Т3 размешивают путем медленной добавки 25 кг сухой смеси в 4,00 - 4,25 л чистой воды при одновременном перемешивании с помощью подходящей насадки на дрели. Смесь должна быть полностью в жидким и гомогенном состоянии, время перемешивания ? приблизительно 2 минуты.

Смесь оставляют приблизительно 1 минуту отстоять, снова коротко перемешивают, наливают на пол и расстилают до требуемой толщины с помощью стальной зубчатой гладилки. Последующее удаление воздуха проводят игольчатым валиком.

Срок обрабатываемости смеси составляет приблизительно 30 минут при температуре 20°C.

ЦЕМБЕКС Т3 можно применять и с помощью механизации. При механизированном применении важна настройка дозировки воды по инструкции изготовителя оборудования . Перед применением рекомендуется также выполнить разливную проверку консистенции смеси.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

ЦЕМБЕКС Т3 необходимо обработать поливом ЦЕМБЕКСИЛ, который наносят на свежую поверхность до 24 часов после укладки ЦЕМБЕКС Т3 в количестве приблизительно 0,15 - 0,20 л / м².

Этот прозрачный раствор акрилатной смолы дает поверхности выразительное дополнительное отверждение, понижает его влагоемкость и повышает стойкость против нефтепродуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Не более 0,03 мм по STO71

ПРОЧНОСТЬ

при сжатиине менее 45 МПа после 28 дней
при растяжении в изгибене менее 11 МПа после 28 дней

УПАКОВКА

ЦЕМБЕКС Т3 поставляют в упаковке по 25 кг с внутренней вставкой из полистирина. ПРАЙМЕР ЦБ1 предлагается в бочках по 25 л или 952 л (1 000 кг), ЦЕМБЕКСИЛ в бочках 15 л и 200 л.

ТОЛЩИНА ПРИМЕНЕНИЯ.....5 - 15 мм

В случае шероховатости основания выше 15 мм рекомендуется сначала поверхность выровнять материалом ЦЕМБЕКС УЗ.

РАСХОД

ЦЕМБЕКС Т3	2,3 кг / м ² / мм
ПРАЙМЕР ЦБ1	0,15 - 0,20 л / м ²
ЦЕМБЕКСИЛ.....	0,15 - 0,20 л / м ²

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Температура основания при применении не должна быть ниже 5°C, минимальная температура окружающей среды допускается 10°C. Материал ЦЕМБЕКС не класть при сквозняке, а во время укладки а также в течении 24 часов после его применения не использовать воздухотехнические приборы.

КОНСИСТЕНЦИЯ СМЕСИ

Разлив 245 - 255 мм на гладкой пластиковой подставке ПАНБЕКС с разливного кольца ПАНБЕКС (в соответствии с нормой ON 705).

СРОК ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ 30 минут при 20°C

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТУПАТЬ 3-4 после укладки

ПОЛНАЯ НАГРУЗКА после 7 дней

РАСЦВЕТКА

ЦЕМБЕКС Т3 поставляется с серым природным оттенком.
Если вам необходим цветной материал, обращайтесь непосредственно к производителю.

ХРАНЕНИЕ

6 месяцев в холодном и сухом помещении в неоткрытой упаковке от поставщика.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Весь инструмент следует после завершения работы как можно скорее очистить чистой водой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит цемент, поэтому необходимо при работе пользоваться защитными рукавицами и очками. Дальнейшие инструкции находятся в особом документе о технике безопасности при работе с материалом и на упаковке продукта.