



Общество с ограниченной ответственностью

«Алит Строй Сервис»

р/с 40702810600001001708 в ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»,  
к/с 301018100000000742, БИК 044030742  
тел. 316-85-40  
196084 СПб, ул. Смоленская д. 9,  
ИНН 7810203280

## ПАНБЕКС Г7 - THIX S

Тиксотропный безусадочный заливной раствор с продолжительным сроком затвердевания

**ПАНБЕКС Г7 - THIX S** это смесь, состоящая из отборных цемента, сортированных кремниевых наполнителей и совместимых примесей, которая при смешивании с водой образует тиксотропный раствор с высокой прочностью. Применяется как специальный заливочный раствор, в особенности, для горизонтальных отверстий и полостей везде где кроме всего важен продолжительный срок затвердевания.

### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- \* высокая прочность и компактность
- \* не дает усадку
- \* тиксотропная консистенция
- \* прочное соединение с поверхностью
- \* простота применения
- \* гарантированное качество и долговечность

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Заливочный раствор наносится на качественную, чистую, очищенную от пыли бетонную поверхность. Более прочное соединения с основанием достигается за счет шероховатой поверхности бетона. Поверхность бетона перед нанесением материала необходимо хорошенько смачивать водой в течении нескольких часов. Избыток воды в отводных каналах необходимо отстранить.

#### ЗАМЕШИВАНИЕ

Залейте в бетономешалку воду в количестве соответствующем консистенции приготавливаемой массы (с точностью на 1% из замеса воды).

Консистенция	Вода	
	%	л / 25 кг (упаковка)
Тиксотропная	15,0	3,75

Постепенно придайте одну упаковку смеси ПАНБЕКС Г7 ? THIX S. В случае употребления более одной упаковки, необходимо добавлять в бетономешалку определенное количество воды перед загрузкой каждой следующей порции. Не превысьте максимум рассчитанного количества воды. Мешайте в течение 2-3 минут до образования гладкой массы. Мешать можно также при помощи дрели с низкой частотой вращения с лопаткой в качестве насадки. После замешивания оставьте раствор отстояться в течение 2 минут. Перед применением слегка замешайте, например, мастерком.

#### ЗАЛИВКА

С раствором можно работать мастерком. Для трамбовки полезно использовать простые инструменты, ни в коем случае не используйте вибраторы. Незащищенные поверхности после легкого высыхания обработайте соответствующим средством, например, ПАНБЕКСИЛом. Во избежание быстрой потери влаги, в случае необходимости, можете покрыть поверхность полиэтиленом. Позже, после отстранения опалубки, обработайте подобным образом остальные поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ

Консистенция	Прочность при давлении (МПа)			
	1 день	3 день	7 день	28 дней
Тиксотропная	20	28	32	40

#### ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ НА ИЗГИБ

6,0 МПа по истечении 7 дней  
8,0 МПа по истечении 28 дней

#### ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

2,5 МПа по истечении 28 дней

ПЛОТНОСТЬ .....2 100 кг / м<sup>3</sup> при

ТОЛЩИНА РАЗРЕЗА ..... 5 - 20 мм

#### УПАКОВКА

ПАНБЕКС Г7 ? THIX S поставляется в упаковках по 25 кг с внутренней прокладкой из полиэтилена.

#### РАСХОД МАТЕРИАЛА

ПАНБЕКС Г7 ? THIX S ..... 13,5л раствора / 25 кг

#### ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

При температуре ниже 5°С или выше 25°С руководствуйтесь инструкциями к применению при высоких и низких температурах.

#### ВРЕМЯ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ

Минимально 60 мин при 20°С.

#### ХРАНЕНИЕ

12 месяцев, от дня отправки, в холодном сухом месте в оригинальной ненарушенной упаковке.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукт включает в себя цемент, поэтому необходимо использовать рабочие перчатки и очки. Необходимо избегать длительного воздействия раствора на кожу. Дополнительную информацию найдёте в отдельном документе о мерах предосторожности при работе с материалом.