

# ШПАТЛЕВКА ПФ-002

## ГОСТ 10277-90

Санкт-Петербург

Обладает высокой водостойкостью, стойкостью к моющим средствам.  
Обеспечивает долговечность поверхностного лакокрасочного покрытия.  
Используется для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, а также для выправок по слою эмали.

### **основные характеристики:**

Материал одноупаковочный на основе алкидных смол.  
Цвет - красно-коричневый. По желанию заказчика - любой другой.  
Способы нанесения: шпателем или пневмораспылением.  
Время высыхания при 20°C не более 24 часов.  
Не стекает с вертикальной поверхности.  
Содержание нелетучих веществ не менее 75%.  
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.  
Шпатлевка должна наноситься по поверхности, загрунтованной грунтовками на алкидной, фенолформальдегидной, эпоксиэфирной основе (ГФ, ФЛ, ЭФ) или др.

### **нанесение:**

Перед применением убедиться, что шпатлевка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

Подготовленную шпатлевку наносят на загрунтованную поверхность металла шпателем при температуре окружающего воздуха не менее минус 5°C., по возможности создавая ровную поверхность. После полного высыхания слоя (24 часа при 20°C) поверхность шпатлевки шлифуют водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой, после чего наносят последующие слои шпатлевки и других лакокрасочных материалов.

Для разбавления шпатлевки и промывки инструмента можно использовать растворители: уайт-спирит, скипидар, смесь уайт-спирита с сольвентом 1:1, ксилол.

Хранить шпатлевку в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги.