

# ГРУНТОВКА ХС-010

## ТУ 6-21-51-90

Санкт-Петербург

Используется для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60°C.

Грунтовку ХС-010 рекомендуется применять в сочетании с эмалью ХС-75У серой и лаком ХС-076.

Допускается грунтовку ХС-010 применять под атмосферостойкие эмали марок ХС, ХВ, КЧ.

### **основные характеристики:**

Материал одноупаковочный на основе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом. Цвет - красно-коричневый.

Способы нанесения: пневмораспылением, допускается нанесение методом безвоздушного распыления без нагрева.

Время высыхания до ст.3 при (20±2)°С не более 1 часа.

Расход материала на один слой - 50-100 г/м<sup>2</sup>.

Рекомендуемое количество слоев - один.

Гарантийный срок хранения материала - 6 месяцев со дня изготовления.

### **окраска:**

Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости (13-25 сек по ВЗ-246 с соплом 4мм) растворителями Р-4 или Р-4А и наносят на поверхность защищаемого материала пневмораспылением при температуре окружающего воздуха от минус 10°C до 30°C, влажности не более 80%. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности. После высыхания слоя грунтовки (1 час при 20°C) наносятся последующие слои эмали и лака.

Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

Хранить грунтовку в помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги.