

ГРУНТ И ЭМАЛЬ

Б-ЭП-0261 и Б-ЭП-610

ТУ 2312-003-27524984-98

Санкт-Петербург

Покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к нефтепродуктам, пресной и морской воде, моющим средствам. Долговечность покрытия не менее 5 лет.

Материалы тиксотропные, позволяют наносить покрытие нужной толщины (около 400мкм) за 2 слоя.

Низкое содержание летучих веществ - не более 8%.

Материалы трудновоспламеняемые, взрывобезопасны.

основные характеристики:

Материалы двухупаковочные.

Цвет: грунт - зеленый, эмаль - коричневая.

Внешний вид покрытия: однородное, полуглянцевое.

Способы нанесения: безвоздушным распылением, кистью.

Жизнеспособность материалов 0,5-1,5 часа в зависимости от температуры воздуха.

Время высыхания до ст.3 при 20°C не более 24 часов.

Расход материалов на один слой - 300-500 г/м², в зависимости от метода нанесения.

Рекомендуемое количество слоев: 2-3 (1 слой грунта, 1-2 эмали).

Гарантийный срок хранения материалов - 12 месяцев.

применение: для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов, пресной и морской воды. Допускается использование системы покрытия в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения (для холодной воды).

подготовительные работы:

Грунтовка наносится на поверхность металла, которая должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины, или по чистой, сухой поверхности бетона. Очищенная поверхность обеспыливается, поверхность металла обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите и сухой ветошью.