

# ГРУНТОВКА ХС-04

ТУ 6-1-1414-76

Санкт-Петербург

**Использование:** для покрытия внутренних поверхностей металлических и железобетонных резервуаров под эмали ХС-558 или ХС-558В, используемых для хранения и транспортирования вин.

## **основные характеристики:**

Материал одноупаковочный на основе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом.

Цвет - от коричневого до темно-коричневого..

Способ нанесения: пневмораспылением.

Время высыхания при  $(20\pm 2)^\circ\text{C}$  до ст.3 не более 3 часов.

Расход материала на один слой -  $50-100 \text{ г/м}^2$ .

Рекомендуемое количество слоев - один.

Гарантийный срок хранения материала - 6 месяцев со дня изготовления.

Фасовка: ведра 10 и 20 л (9 и 18 кг), бочки 50 и 100 л (40 и 90 кг).

## **подготовительные работы:**

Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины.

Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите и сухой ветошью.

## **окраска:**

Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости (16-20 сек по ВЗ-246 с соплом 4мм) растворителями Р-4 или Р-4А и наносят на поверхность защищаемого материала пневмораспылением при температуре окружающего воздуха от минус  $10^\circ\text{C}$  до  $30^\circ\text{C}$ , влажности не более 80%. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности. После высыхания слоя грунтовки (3 часа при  $20^\circ\text{C}$ ) наносят последующие слои грунтовки и эмали.

Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

Хранить грунтовку в помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги.