

Грунтовка ЭФ-065

ТУ 2312-071-05034239-95

Санкт-Петербург

Использование: для противокоррозионной защиты металлических поверхностей надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, а также для различных изделий из металла: днищ и крыльев автомобилей, гаражей, крыш домов, садового инвентаря, а также надводной части лодок, яхт и т.д. перед нанесением различных эмалей, красок, мастик.

Гигиенический сертификат № 000677 от 12.05.1995 г.

разрешена для применения в судостроении и судоремонте.

особенности:

Может применяться самостоятельно и в системе покрытия. При самостоятельном применении (где нет особых декоративных требований) три слоя грунтовки обеспечивают защиту до пяти лет. Перекрывается материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ХВ, ХС, и др.

Обеспечивает долговечность, противокоррозионную стойкость и водостойкость системы лакокрасочного покрытия.

Гарантийный срок службы системы покрытия, состоящей из двух слоев грунтовки ЭФ-065 и двух слоев эмали на основе алкидных, виниловых, эпоксиэфирных и других смол - не менее 3 лет.

основные характеристики:

Материал одноупаковочный, на основе эпоксиэфирной смолы.

Цвет - коричневый.

Способы нанесения: кистью, валиком, пневмо- или безвоздушным распылением.

Время высыхания до ст.3 при $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ не более 5 часов.

Расход грунтовки на один слой - $100-150 \text{ г/м}^2$ в зависимости от способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев - 1-2.

Гарантийный срок хранения грунтовки - 18 месяцев .

Перед применением убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При нанесении пневматическим или безвоздушным распылением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости. Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком, пневмо- или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до 30°C . После высыхания слоя грунтовки (5 часов при 20°C) наносятся последующие слои грунтовки и затем поверхностный лакокрасочный материал. При нанесении грунтовки в 2-3 слоя она может не перекрываться эмалью.

Для разбавления грунтовки и промывки инструмента можно использовать растворители: РБК-1, РС-2, 646, ксилол.

Хранить грунтовку в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги.