

ГРУНТОВКА ЭФ-070 ПРОТЕКТОРНАЯ ТУ 2312-003-31953544-01

Санкт-Петербург

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначена для защиты от коррозии крупногабаритных металлоконструкций, в том числе мостовых, эксплуатируемых в атмосферных условиях и в условиях с повышенной влажностью, а также для временной защиты от коррозии крупногабаритных металлоконструкций на период монтажа и хранения (не более 1 месяца),

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет пленки серо-розовый, оттенок не нормируется

Внешний вид пленки после высыхания грунтовка должна образовывать матовую шероховатую поверхность

Массовая доля нелетучих веществ, % 73-79

Время высыхания ч, не более

- до степени 3 при $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 6

- до степени 7 при $(120\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 0,5

- до степени 7 при $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 24

Адгезия пленки, баллы, не более 1

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 50

Стойкость пленки к статическому

воздействию воды при $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$,

ч, не менее: 120

3%-ного р-ра NaCl 48

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности перед окрашиванием поверхность тщательно очистить от пыли, грязи, ржавчины, непрочнодержащегося старого покрытия пескоструйной или дробеструйной обработкой и обезжирить

Подготовка грунтовки тщательно перемешать, разбавить ксилолом, толуолом до рабочей вязкости 30-40 с по ВЗ-246 при $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ и профильтровать через 2-3 слоя марли.

Способ нанесения краскораспылителем, кистью, валиком, безвоздушным распылением не менее чем в 2 слоя.

Расход на 1 слой, г/м 90-120 (в зависимости от способа нанесения)

Растворитель ксилол, толуол

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления