

Эмаль ХС-710

ГОСТ 9355-81

Санкт-Петербург

Применяется в системе комплексного покрытия для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера. Рекомендуется для защиты от коррозии внутренних поверхностей резервуаров, а также изделий из древесины.

Многослойное комплексное покрытие, состоящее из 1-2-х слоев грунтовки ХС-010, 2-4-х слоев эмали ХС-710 и до 5 слоев лака ХС-76, выдерживает воздействие минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO₂, CO₂, NO₂, NH₃) и других химических реагентов имеющих температуру не выше 600С. Покрытие водостойкое, бензостойкое.

Характеристики: Эмаль одноупаковочная на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом. Цвет эмали- серый, возможно изготовление эмали других цветов по желанию заказчика. Поверхность пленки эмали - матовая. Способы нанесения - пневматическим или безвоздушным распылением без нагрева, кистью, валиком. Время высыхания до ст.3 при (20±2)0С - не более 1 часа. Толщина одного слоя - 20-25 мкм.